## PRODUKTINFORMATION TECHNICAL DATA



## Produkttyp / Grade: Hostacom M2 N03 L304024

PP-Homopolymer, 20% Mineral-verstärkt, geringe Fließfähigkeit, gute Wärmealterungsbeständigkeit, reinigungsmittelbeständig. Nicht geeignet für medizinische, pharmazeutische und Trinkwasser-Anwendungen. UL-gelistet.

PP-Homopolymer, 20% mineral filled, low flow, good thermal aging and detergent resistance. Not intended for medical, pharmaceutical or drinking water applications. UL-listed.

Physikalische Eigenschaften des Produkttyps:

Physical properties of the grade:

Prüfmerkmal / Properties	Prüfmethode / Method	Eigenschaft/Value	Maßeinheit/Unit
Dichte / Density	ISO 1183	1,05	g/cm <sup>3</sup>
Fließindex Melt volume flow rate (MVR) (230°C/5 kg)	ISO 1133	9,0	cm <sup>3</sup> /10min

Darüber hinaus nennt LyondellBasell für den o.g. Produkttyp weitere typische Werte: Moreover LyondellBasell ascribes further typical values to the above grade:

Prüfmerkmal / Properties	Prüfmethode / Method		Eigenschaft/Value	Maßeinheit/Unit
Zug-E-Modul / Tensile modulus	ISO 527-1, -2		2600	MPa
Streckspannung / Tensile stress at yield	ISO 527-1, -2		32	MPa
Streckdehnung / Tensile strain at yield	ISO 527-1, -2		6,0	%
Reißdehnung / Tensile strain at break	ISO 527-1, -2		15	%
Biege E-Modul / Flexural modulus	ISO 178		2800	MPa
IZOD Kerbschlagzähigkeit	ISO 180/1A	(-30°C)	12	kJ/m <sup>2</sup>
IZOD unnotched impact strength		( 23°C)	35	kJ/m²
IZOD Kerbschlagzähigkeit	ISO 180/1A	( 23°C)	4	kJ/m²
IZOD notched impact strength		(-30°C)	2	kJ/m²
Charpy Schlagzähigkeit	ISO 179/1eU	( 23°C)	50	kJ/m²
Charpy unnotched impact strength				
Charpy Kerbschlagzähigkeit	ISO 179/1eA	( 23°C)	4	kJ/m <sup>2</sup>
Charpy notched impact strength				
VICAT-Erweichungstemperatur	ISO 306 (B50 (50°C/h 50N))		153	°C
VICAT softening temperature	(A50 (50°C/h 10N))		95	°C
Kugeldruckhärte	ISO 2039-1		85.0	MPa
Ball indentation hardness (H358/30)				
Wärmeformbeständigkeit B, ungetempert	ISO 75B-1, -2		115	°C
Heat deflection temperature B, unannealed				
Wärmeformbeständigkeit A, ungetempert	ISO 75A-1, -2		70,0	°C
Heat deflection temperature A, unannealed				

Bevor ein Hostacom- oder Hifax-Produkt zum Einsatz kommt, sollten Kunden, Verarbeiter und andere Verwender ihre eigene unabhängige Entscheidung treffen, dass das Produkt geeignet für den beabsichtigten Einsatz ist. Sie sollten auch sicherstellen, dass sie dieses Produkt sicher und legal einsetzen können. Dieses Dokument stellt keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie dur, einschließlich einer Garantie für Handelbarkeit oder Eignung für einen speziellen Zweck. Zusätzlich hat dieses Dokument keine Immunität unter dem geistigen Eigentum unseres Lizenzgebers oder einer dritten Partei zur Folge. Falls keine anders lautende schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, ist die ausschließliche Entschädigung für alle Beanstandungen nach unserer Wahl der Ersatz des Produkts oder die Erstattung des Kaufpreises, und in keinem Fall kann unser Lizenzgeber oder können wir haftbar für spezielle, Folge-, Neben-, Straf- oder Musterschäden gemacht werden. Alle von uns gefertigten Hostacom- und Hifax-Produkte sind nicht für den Einsatz im pharmazeutisch/medizinischen Bereich geeignet.

Before using a Hostacom or Hifax product, customers and other users should make their own independent determination that the product is suitable for the intended use. They should also ensure that they can use the product safely and legally. This document does not constitute a warranty, express or implied, including a warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. In addition, no immunity under our licensor's or third parties' intellectual property rights shall be implied from this document. Unless otherwise agreed in writing, the exclusive remedy for all claims is replacement of the product or refund of the purchase price at our option, and in no event shall our licensor or we be liable for special, consequential, incidental, punitive or exemplary damages. All Hostacom and Hifax grades being produced by us are not suitable for applications in the pharmaceutical/medical sector.

Kunststoffwerk VOERDE Hueck & Schade GmbH & Co. KG, Jacobstraße 13-17, 58256 Ennepetal / Germany Tel./Phone: +49 (0)2333 8300-0, Fax: +49 (0)2333 75196, E-Mail: info@kw-voerde.de, Homepage: www.kw-voerde.de

Form 301-15-0 Erstellt: 29.07.2014